

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ ВД АКРИЛОВАЯ СТАНДАРТ



✓ Образует матовое покрытие высокой степени белизны. ✓ Обладает антигрибковыми свойствами. ✓ Не меняет цвет. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая). ✓ Быстро сохнет. ✓ Не имеет неприятного запаха.	
	Расход на 1 слой
	150-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания
	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка
	Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
Степень блеска	Матовый.
Фасовка, кг	1, 3, 7, 14, 25.
Срок хранения	36 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.0-001-03957201-2023.
Марка	ВД-К-03-02.
Назначение	Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений с нормальной влажностью (жилые комнаты, коридоры, офисы с невысокой проходимостью). Краска применяется для внутренних работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Сухой остаток	Ок. 55%.
Плотность	1,4 - 1,5 кг/л.
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Цвет	Белый.
База/Основа	-
Гранулярность	-
Консистенция	-
Набор прочности	2 недели.
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Не допускать попадания воды и механического воздействия.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ ВД АКРИЛОВАЯ СТАНДАРТ



Стойкость к мытью	-
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, ПАВ, пеногаситель, наполнитель, загуститель, пигмент, антисептик.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом «Универсальный глубокого проникновения» Три Слона. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-К» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.