

ЭМАЛЬ-ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА АКРИЛОВАЯ ПРОФИ



- ✓ Кроющий антисептик для обновления старой выгоревшей древесины.
- ✓ Гарантия на цвет и биозащиту 10 лет.
- ✓ Отлично заполняет поры и дефекты поверхности.
- ✓ Может использоваться в качестве цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности.
- ✓ Защищает от насекомых и гнилостных процессов.
- ✓ Рецептúra прошла испытания в суровом климате Сибири.
- ✓ Обеспечивает высокую стойкость дерева к осадкам.
- ✓ Снижает износ деревянных поверхностей.
- ✓ Влагостойкая.
- ✓ Морозостойкая.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов.



Расход на 1 слой	100-200 г/м ² в зависимости от степени подготовки дерева (спил, остроганное или шлифованное).
Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка в другие цвета под заказ на базе завода-производителя.
Степень блеска	-
Фасовка, кг	1, 3, 10.
Срок хранения	36 месяцев в заводской невскрытой упаковке.

Технические условия

ТУ 20.30.0-001-03957201-2023.

Марка

ВД-К-02-05.

Назначение

Предназначена для декорирования и защиты деревянных сооружений и изделий (рекомендуется предварительное удаление старого лакокрасочного покрытия). Состав отлично подходит для окраски старого потемневшего дерева и при желании изменения цвета нового, его дальнейшей защиты от всех видов атмосферных воздействий: УФ лучей, влажности, биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой.

Эмаль-пропитка может использоваться в качестве цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности, что значительно увеличивает прочность и долговечность лакокрасочного слоя, снижает расход лака на 15-20%.

Состав так же можно применять для обработки минеральных и др. пористых рельефных поверхностей: кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, известняк. Создает непрозрачное, дышащее декоративное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины.

Эмаль-пропитка применяется для внутренних и наружных работ.

Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах

ЭМАЛЬ-ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА АКРИЛОВАЯ ПРОФИ



	ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Сухой остаток	Ок. 48%.
Плотность	1,1кг/л.
Разбавитель	-
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Цвет	Белый, молоко, какао, бежевый, розовый, фисташковый, оливковый, охра золотая, кирпич, серый, джинсовый, бирюзовый, голубой, синий, зеленый, изумрудный, желтый, оранжевый, красный, красное вино, бордо, темный шоколад. В связи с использованием экологически чистых натуральных наполнителей возможен межпартийный разнотон. Окончательный цвет и оттенок покрытия зависит от породы, структуры, влажности, пористости и других индивидуальных свойств древесины, а также от качества перемешивания продукта. Цвет эмали-пропитки в банке и в процессе нанесения отличается от итогового. Эмаль-пропитка приобретает окончательный оттенок только после полного высыхания.
База/Основа	-
Фракция	-
Консистенция	-
Набор прочности	2 недели.
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Эмаль образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, пигмент.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, эмали-пропитки и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Слой рыхлой древесины желательно удалить строганием или ошкуриваем. Не следует наносить эмали-пропитку для дерева на поверхности, ранее пропитанные масляными ЛКМ, материалами на основе нефтепродуктов, а так же на древесину, пропитанную антисептическими материалами неизвестного состава. Это может привести к немедленному отслоению, скатыванию пропитки или уменьшить заявленный срок эксплуатации. При необходимости сначала протестировать на небольшом незаметном участке поверхности.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.

ЭМАЛЬ-ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА АКРИЛОВАЯ ПРОФИ



	Наносить валиком, кистью или распылением в два-три слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-К» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.